



# Dicalite perlitiek

Szűrési segédanyag

## A termék rövid leírása

A Dicalite Perlite amorf, üvegszerű, vulkánikus eredetű kőzet. Az italipari szűréshez először meg kell őrölni és ezt követően 800 °C-1.000 °C közé hevíteni. A hevítés hatására az amorf kőzet az eredeti térfogatának tizenöt-húszszorosára duzzad, és ezt követően ömlesztett sűrűsége nagyon alacsony lesz.

A duzzadás után a perlitet speciális őrlési folyamat alá vetik, amivel az egyes típusok finomságát és struktúráját megadja.

A durva perlitiek jól használhatók az üreges szerkezetű szűrőleplek felépítésére, miközben a finom perlitiek a szűrőleplek besűrítéséhez járulnak hozzá és ezáltal a növelik a szűrőanyag tisztító hatását.

## Adagolás

Az adagolási mennyiségek különböző feltételektől függenek. A szűrendő ital kiindulási zavarosságától és az elérni kívánt szűrlet tisztaságtól függően nagyon különbözők lehetnek az adagolások.

A különböző perlit típusokat a feltételek szerint és az elérni kívánt cél szerint kell megválasztani. Ehhez az Erbslöh a követelményeknek megfelelő kovaföld típusokat kínál különböző szűrési élességekben, melyek önmagukban vagy keverékként alkalmazhatók

Termék	Szűrési élesség
4108	nagyon finom
BF	finom
MF2	közepes - durva
4258-P	durva

## Tárolása

A Dicalite perlitet szag- és nedvességmentes helyen kell tárolni. A felbontott csomagokat használat után gondosan zárjuk vissza.

Termékmertetőink és az azokban található használati utasítások a legjobb tudásunk szerint készültek. Az adatokat legújabb tapasztalataink alapján közöltük. Mivel a kezelt italokról nem állnak adatok rendelkezésre, ugyanakkor ezen italok természetes eredetüknél fogva különbözőek, ezért kezelési ajánlásaink nem lehetnek kötelező érvényűek. Az ismertetések megfelelnek a német bortörvény és az EU előírásainak. Egyebekben általános eladási feltételeink az irányadóak. 2019.04.11.



H-2336 Dunavarsány  
Neumann János utca 26.  
51-es út 25-ös km  
Dunavarsány  
Neumann János street 26.

Telefon: (+36 24) 534 060  
(+36 24) 534 070  
(+36 24) 534 080  
Telefax: (+36 24) 534 081  
E-mail: borkezeles@kertrade.hu

VAT No. HU 10755309  
Erste Bank Hungary Zrt. 11641003-04108300-41000003  
Kertrade Kft. Cg. 01-09-165995  
www.borkezeles.hu  
www.kertrade.hu, www.nomacor.hu

